

Resistenstabell

Nedanstående tabell anger våra konstruktionsmaterials kemiska beständighet mot de flesta inom industrin förekommande media. Tabellen är en sammanställning av den samlade kunskap som våra leverantörer och materialtillverkare besitter idag.

Nya rön görs ständigt, varför en sådan tabell aldrig kan anses komplett.

Vi kan därför inte ta ansvar för eller garantera materialens beständighet i industriprocesser, utan tabellen skall användas som en **vägledning** vid val av ventil- och instrumentmaterial. Tips som kan kompletta denna tabell emottages gärna.

	A = Utmärkt	B = Kan användas	C = Rekommenderas ej	D = Kan ej användas	K = Kokpunkt	% = Koncentration	P = Punktfrättningsrisk	Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segerjärn	Syrafast stål	Monel	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N	Anmärkningar
Acetaldehyd	B	C	C*	C*	A	A	-	C	B	C	C	D	D	D	D	C	C	A	D	D	* OK för 100% £ 50°C		
Aceton	A	A	A	A	A	-	-	A	C	D	D	C	D	D	D	C	C	A	A	B	* P vid fukt		
Acetylen	A	C	A	A	A	-	-	A	A	A	A	C	D	D	D	C	C	A	A	B			
Acetylklorid	D	A	C	D	B*	B	A	-	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	D			
Aluminiumacetat	C	D	D	D	A	C	-	-	A	D	D	D	D	D	D	B	B	A	A	D			
Aluminiumfluorid	C	B	D	D	C	B	-	-	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Aluminiumhydroxid	A	A	D	D	A	-	-	A	A	A	A	-	A	-	A	-	A	A	A	A			
Aluminiumklorid	D	B	D	D	C	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B			
£ 25%, < 100°C																							
Aluminiumnitrat	D	D	D	D	B	-	-	-	B	D	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B			
Aluminiumsulfat, < K	C	D	D	D	A	-	-	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A			
Aluminiumsulfat, £ 25%, K	D	D	D	D	B	C	D	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A			
Alun, < K	D	D	D	D	A	-	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B			
Alun, > 2,5% K	D	D	D	D	D	-	C	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B			
Ammoniak	A	D	A	B	A	-	-	B	B	-	B	B	B	B	B	C	C	A	A	B			
Ammoniumbikarbonat	B	D	C	B	A	-	-	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B			
Ammoniumbisulfit £ 10%	C	C	C	C	A	-	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	B			
Ammoniumbromid £ 5%	D	D	C	D	C	B	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-			
Ammoniumfuorid, 10%	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	A	A	B			
Ammoniumfosfater	C	-	D	D	A	-	-	A	B	A	B	A	B	A	B	A	C	A	A	A			
Ammoniumkarbonat	B	D	B	B	A	-	-	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	C			
Ammoniumklorid	D	D	D	D	C	B ^P	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B			
Ammoniumoxalat, £ 20%	B	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-			
Ammoniumperklorat, £ 20%	-	-	-	-	B*	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	* P vid närvaro av Cl-joner		
Ammoniumpersulfat	C	C	-	-	A	D	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	D			
Ammoniumsulfat	C	D	C	D	A	-	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A			
Ammoniumsulfid	C	D	D	D	A	-	A	-	A	D	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A			
Ammoniumsulfit	C	C	C	C	A	-	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B			

A = Utmärkt
B = Kan användas
C = Rekommenderas ej
D = Kan ej användas
K = Kokpunkt
% = Koncentration
P = Punktfrättningsrisk

	Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segjärn	Syrafast stål	Monel	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N	Anmärkningar
Amylacetat	B	B	C	C	B	B	-	B	B	D	D	D	D	A	D	
Amylkalkohol	C	B	C	C	A	-	-	A	A	B	B	C	C	A	C	
Amylklorid	D	B	C	B	C ^b	B	-	D	C	D	D	D	D	D	D	
Anilin Konc.	C	D	-	C	A	-	-	-	B	C	D	D	D	A	D	
Anilinhydroklorid	-	-	-	-	D	-	A	-	-	D	D	D	D	A	-	
Antimonklorid	-	-	-	-	C ^b	-	A	-	-	D	D	D	D	A	C	
Arseniksyra	D	D	D	D	B	D	-	A	B	A	B	C	C	A	A	
Asfalt	C	A	B	B	A	-	-	A	D	A	D	C	D	A	C	
Avloppsvatten	C	B	C	D	B	B	-	-	B	B	B	C	C	A	A	
Bariumcyanid	D	D	-	C	B	D	-	-	B	B	B	B	B	A	B	
Bariumhydroxid	D	D	C	B	A	-	-	A	A	A	B	A	B	A	A	
Bariumkarbonat	C	B	B	B	B	B	-	A	A	A	A	A	B	A	B	
Bariumklorid lösning	D	C	C	C	C ^b	B ^b	A	A	A	A	B	A	A	A	A	
Bariumnitrat	B	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	B	B	A	-	
Bariumsulfat	D	C	C	C	A	-	-	A	B	A	B	A	A	A	A	
Bariumsulfid	D	D	C	D	B	C	-	A	A	A	B	B	B	A	A	
Bensaldehyd	A	B	A	C	A	-	-	A	A	D	D	D	D	A	D	
Bensin	A	B	A	B	A	-	-	A	D	A	D	C	D	A	C	
Bensoesyra	B	B	D	D	A	-	-	-	D	B	D	C	D	A	C	
Bensol	B	B	B	B	A	-	-	B	D	-	-	D	-	A	D	
Bensolsulfonsyra £ 10%, £ 50°C	-	-	-	-	B	-	D	-	C	B	A	A	D	A	C	
Bensolsulfonsyra 100%, < 20°C	-	-	-	-	A	-	D	-	C	B	A	A	D	A	C	
Bensolsulfonsyra, > 50°C	-	-	-	-	D	-	D	-	C	B	A	A	D	A	C	
Bensylklorid	-	-	-	-	C ^b	-	A	-	D	A	D	D	D	A	D	
Berylliumklorid	-	-	-	-	C ^b	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
Berylliumsulfat	B	B	-	B	B	B	-	-	B	B	B	B	C	A	B	
Blod, kött, 20°C	B	B	-	D	A	B	A	B	B	B	B	B	B	A	-	
Blod, kött, 37°C	B	B	-	D	C ^b	-	A	-	B	B	B	B	B	B	A	B
Blyacetat	D	D	D	D	A	-	-	A	B	B	B	B	D	A	A	
Blynitrat	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	B	B	A	B
Bläck, järngallus	C	B	D	D	C ^b	-	-	A	B	A	B	B	B	A	A	
Borax, lösning	C	B	C	C	A	-	-	A	A	A	B	D	B	A	B	
Borsyra	B	B	D	D	A	-	-	A	B	A	B	B	B	A	B	
Brom, ren	C	B	D	D	D	-	D	-	D	B	D	D	D	A	D	
Brom, lösning	-	-	-	-	C ^b	-	A	-	-	A	A	B	-	A	-	
Bromväte, 30%, 25°C	-	-	-	-	D	-	A	-	-	-	-	-	D	B	A	D
Bromväte, 100%, 25°C	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	D	B	A	D
Butan	A	A	B	B	B	B	-	A	D	B	C	B	D	A	B	
Butylacetat	B	B	B	B	A	-	-	-	D	D	D	D	D	A	D	
Butylalkohol	B	A	B	C	A	-	-	A	D	A	B	B	B	A	B	
Celluloid-acetonlösning	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Cellulosaacetat	B	B	-	B	A	-	-	-	B	D	D	D	D	A	D	
Chinosol, £ 0,5%, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Citronsyra, £ 50%	B	B	D	D	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	B	
Cyanvätesyra, 100%, 20°C	A	D	D	C	A	-	-	D	B	A	B	B	B	A	B	

	A = Utmärkt B = Kan användas C = Rekommenderas ej D = Kan ej användas K = Kokpunkt % = Koncentration P = Punktfrättningsrisk	Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segjärn	Syrafast stål	Monel	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N	Anmärkningar
Dextros, stärkelse sirap	A	A	B	B	A	-	-	A	A	A	B	A	A	A	A	A	
Dikloretyen 100%	B	B	-	B	A*	-	-	-	D	A	D	B	D	D	A	A	
Dextrin, 350°C	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	* Vid fukt
Eldningsolja	A	B	B	C	C	A	-	-	A	D	A	C	C	D	A	A	
Etan	A	A	C	C	A	-	-	A	D	A	-	B	-	A	A	A	
Etylacetat	A	B	B	C	B	B	-	-	C	C	D	D	D	D	A	D	
Etylalkohol	B	B	B	B	A	-	-	A	A	A	B	B	B	B	A	A	
Etylakrylat	C	A	C	C	A	-	-	-	C	D	D	D	D	D	A	D	
Etyleter	B	B	-	C	A	-	-	-	D	D	D	D	D	D	A	D	
Etylklorid, 100%	D	C	D	D	A	-	-	A	B	B	D	D	D	B	A	C	
Etylenbromid, 100%	B	B	B	B	A	-	-	-	B	B	D	B	B	B	A	B	
Etylenklorid, 100%	C	-	-	-	A	-	-	A	C	B	D	C	D	D	A	D	
Fernissa, lack	A	B	C	C	A	-	-	A	D	B	D	B	D	D	A	C	
Fettsyror	B	D	C	C	A	-	-	A	B	-	C	C	C	C	A	B	
Fisklevertran, K	C	D	B	B	A	-	-	B	B	A	B	B	D	D	A	A	
Fixersalt, surt	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	
Fixersalt, Kodak	-	-	-	-	P	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	F24 Amfix
Fluor, torr gas, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	-	C	B	D	C	D	D	A	-	
Fluor, fuktig gas, 20°C	-	-	-	-	D	-	D	-	C	B	D	C	D	D	A	-	
Fluorkiselsyra	D	D	D	D	B	A	-	-	C	C	C	C	D	D	A	C	
Fluorvätesyra	C	B	D	D	D	-	D	-	B*	D	B	D	D	D	A	D	* f 65%
Formaldehyd	B	B	D	D	B	B	-	A	A	A	A	A	B	B	A	B	
Fosforpentaklorid	D	D	C	D	*B	-	-	D	A	A	D	D	D	A	D		* P vid fukt
Fosforsyra, <100°C	D	D	D	D	A	-	-	B	B	A	B	B	D	D	A	B	
Fosforsyra, ³ 100°C	D	D	D	D	D	-	D	D	-	A	B	B	D	D	A	C	
Fotogen	A	A	B	B	A	-	-	A	D	A	D	C	D	A	A	A	
Framkallningslös., 20°C	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Freon 12, <200°C	A	A	-	B	A	-	-	B	A	A	C	B	D	D	A	B	
Fruktsaft, vin	D	B	D	D	A	-	-	A	A	B	A	A	C	A	A	B	
Furfurol	A	B	A	B	A	-	-	A	B	D	C	C	D	A	D		
Gallussyra	A	D	D	D	A	-	-	A	C	D	D	C	D	A	B		
Garvsyra. tannin	C	B	C	C	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	C	
Gelatin	A	B	D	D	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Glycerin	A	B	C	B	A	-	-	C	A	A	A	A	A	A	A	A	
Glykol	A	B	C	B	A	-	-	C	A	A	A	A	A	A	A	B	
Glykos, 20°C	A	A	B	B	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Grafit, 20°C	B	B	-	C	B	B	-	-	B	B	B	B	B	B	A	B	
Grönlut	B	C	C	C	B	B	-	A	B	C	D	B	-	A	C		
Guano	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Gummilösningar	A	A	A	A	A	-	-	C	-	D	-	C	-	A	D		
Hydraulolja	A	-	A	B	A	-	-	A	D	A	B	B	D	A	A	A	
Isobutan	-	B	-	-	B	-	-	D	A	D	D	D	D	A	B		
Jod, torr	-	-	-	-	A	-	D	-	C	-	B	D	D	A	-		
Jod, fuktig	-	-	-	-	D	-	A	-	C	-	B	D	D	A	-		
Jod, lösning	-	-	-	-	C ^p	-	A	-	C	-	-	D	D	A	A	-	

A = Utmärkt
B = Kan användas
C = Rekommenderas ej
D = Kan ej användas
K = Kokpunkt
% = Koncentration
P = Punktfrättningsrisk

		Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segjärn	Syrafast stål	Monel	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N	Anmärkningar
Jodoform	C	C	B	C	C ^p	C	-	A	A	A	-	-	-	-	A	-	
Jodtinktur	-	-	-	-	-	C ^p	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
Jodväte, 10%	-	-	-	-	-	B	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
Jodväte, 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Järnklorider	-	-	-	-	-	C ^p	-	A	-	A	A	A	A	A	A	A	
Järnnitrat	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	
Järnsulfat, 10%	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	
Jäst	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Kaffe	A	A	-	D	A	-	-	-	A	A	C	A	B	A	A	A	
Kalciumbisulfit, 10%	C	D	D	D	A	-	-	A	D	A	A	A	C	A	A	A	
Kalciumhydroxid	D	C	C	C	A	-	-	A	A	A	B	A	A	A	A	A	
Kalciumhypoklorit	-	-	-	-	C ^p	-	-	A	-	A	A	A	D	D	A	C	
Kalciumklorid	C	B	C	C	C ^p	-	-	A*	A	B	A	A	A	A	A	A	* £ 60% vid > 100°C
Kalciumnitrat	B	-	-	-	A	-	-	-	-	B	A	A	A	A	A	B	
Kalciumsulfat	B	B	C	C	A	-	-	A	B	A	A	B	B	B	A	A	
Kalciumsulfid	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	B	A	A	A	A	
Kaliumacetat	-	-	-	-	A	-	-	-	A	B	B	B	B	A	A	B	
Kaliumbikarbonat	A	-	-	-	A	-	-	A	-	A	A	A	A	A	A	B	
Kaliumbikromat	A	-	-	-	A	-	-	B	A	A	B	B	D	A	A	B	
Kaliumbisulfat, £ 5%	B	B	-	-	B	-	-	D	A	-	A	A	A	A	A	B	
Kaliumbisulfit, 10%	C	C	D	D	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumbromid, 20°C	C	C	D	D	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumbromid, 50°C	C	C	D	D	C ^p	-	-	A	A	B	A	A	A	A	A	A	
Kaliumcyanid	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumferricyanid	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	B	A	B	A	B	A	
Kaliumhydroxid, £ 50%	D	D	B	B	A	-	-	-	B	C	A	B	B	B	A	C	
Kaliumhydroxid, >50%	D	D	D	D	D	-	-	D	-	B	C	B	B	B	A	C	
Kaliumhypoklorit	-	-	-	-	C ^p	-	-	A	-	-	B	C	C	A	D		
Kaliumjodid	D	B	C	C	C ^p	C	A	A	B	A	A	A	-	A	A	A	
Kaliumkarbonat, lösning	D	B	B	B	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumklorat	C	C	B	B	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumklorid	D	D	C	B	C ^p	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumkromat	B	B	-	B	A	-	-	-	B	-	D	-	-	A	B		
Kaliumkromsulfat	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	
Kaliumnitrat, lösning	A	B	B	B	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumoxalat	C	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Kaliumpermanganat, £ 10%	B	C	B	B	A	-	-	A	B	A	B	C	A	A	C		
Kaliumperoxid, 10%	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Kaliumpersulfat, £ 4%	-	-	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Kaliumpersulfat, mättad	-	-	-	-	C	-	C	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Kaliumsulfat	A	B	B	C	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaliumsulfid, 1%	B	D	B	B	A	-	-	B	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaustiksoda (Se Natriumhydroxid)	D	D	D	D	A	-	-	A	D	D	D	D	B	A	A	A	
Ketchup	D	D	D	D	A	-	-	A	D	D	D	D	B	A	A	A	
Ketoner	A	B	A	A	A	-	-	A	-	-	-	-	D	D	A	D	
Kininbisulfat, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	

	A = Utmärkt	B = Kan användas	C = Rekommenderas ej	D = Kan ej användas	K = Kokpunkt	% = Koncentration	P = Punktfrätningsrisk	Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segjärn	Monel	Syrafast stål	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N	Anmärkningar
Kinin, lösning, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	C	-	-	-	-	B	A	A	-	-	-	-	A	-		
Kininsulfat, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	C	-	-	-	-	B	A	A	-	-	-	-	A	-		
Kiselfluorvätesyra	-	-	-	-	C	-	-	C	-	-	-	-	B	A	A	-	-	-	-	A	B		
Klor, torr gas	B	B	B	B	A	-	-	D	-	A	-	-	D	B	D	D	C	C	C	A	C		
Klor, fuktig gas	-	-	-	-	D	-	-	A	-	-	-	-	D	D	D	D	D	D	D	A	D		
Klor, lösning	-	-	-	-	D ^p	-	-	A	-	-	-	-	D	A	A	D	D	D	D	A	A		
Klorbensol, 100%	-	-	-	-	A*	-	-	-	-	-	-	-	D	A	D	D	D	D	D	A	A		
Klordioxid, torr gas	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	D	A	B	D	D	D	D	A	D		
Klordioxid, fuktig gas	-	-	-	-	D	-	-	A	-	-	-	-	D	A	B	D	D	D	D	A	D		
Klordioxid, lösning	-	-	-	-	D ^p	-	-	A	-	-	-	-	D	A	B	D	D	D	D	A	D		
Klorkalk	-	-	-	-	C ^p	B	A	A	-	-	-	-	A	A	A	D	D	C	C	A	C		
Kloroform	D	B	B	C	C ^p	B	A	A	D	-	-	-	-	-	-	-	-	D	A	A	D		
Klorsulfonsyra	B	D	B	B	C ^p	B	B	B	-	-	D	A	D	D	D	D	D	D	A	D			
Klorsyra, 10%	-	-	-	-	D	-	A	-	B	A	-	B	A	B	D	D	D	D	A	D			
Klorsyra, 100%	-	-	-	-	D	-	C	-	B	A	-	B	A	B	D	D	D	D	A	D			
Klortoulen, torr	-	-	-	-	A	-	-	-	B	A	-	D	A	D	D	D	D	D	A	D			
Klortoulen, fuktig	-	-	-	-	D	-	A	-	D	A	-	D	A	D	D	D	D	D	A	D			
Klorvätegas, torr, £ 40°C	-	-	-	-	A	-	-	B*	-	B*	A**	B	B*	B	A	B*	B*	B	A	B*	* £ 20% ** £ 90%		
Klorätiksyror	-	-	-	-	D	-	A*	-	B	A	B	-	B	A	B	-	-	A	-	A			
Koboltsulfat, 3%	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-			
Koldisulfid, kolsavla	A	A	B	B	A	-	-	A	D	A	D	D	D	D	D	A	D						
Kolmonoxid, lösning	A	A	-	B	A	-	-	B	A	B	C	C	C	C	A	C							
Koltetraklorid, 100%	-	-	D	D	A	-	-	B	D	A	D	D	D	D	A	D							
Konsistensfett, 20°C	B	D	A	A	A	-	-	-	D	A	C	B	B	D	D	A	A	A	A	A			
Kopparacetat	D	D	D	D	A	-	-	B	-	B	-	B	-	B	-	A	B*						
Kopparcyanid	D	D	-	D	A	-	-	-	B	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A			
Kopparkarbonat, 20°C	D	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-			
Kopparklorid	-	-	-	-	C ^p	-	A	-	A	A	A	B	A	A	B	A	B	A	A	A			
Kopparnitrat	D	D	D	D	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A			
Kopparsulfat	D	D	D	D	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A			
Kreosotolja	B	B	B	B	A	-	-	D	D	A	D	A	D	B	D	A	C						
Kromsyra	D	D	D	C	D	D	A	D	C	A	A	A	A	D	D	A	D						
Kvicksilver	D	D	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Kvicksilvercyanid	D	D	D	D	A	-	-	-	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A			
Kvicksilverklorid	D	D	D	D	C ^p	C	A	-	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A			
Kvicksilvernitrat	D	D	-	-	A	-	-	-	A	A	B	B	B	B	B	A	A	B	A	B			
Kväve, kvävgas	A	B	A	A	A	-	-	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A			
Laktos, mjölksocker	B	B	-	C	A	-	-	-	B	B	B	B	C	B	B	A	B						
Lecitin	C	C	-	C	B	B	-	-	D	B	D	D	D	D	A	D							
Lim	A	B	A	B	B	B	-	A	B	A	B	B	C	B	B	A	B	A	A	A			
Linolja	A	B	A	A	-	-	-	A	D	A	B	B	C	D	B	D	A	A	A	A			
LPG	A	B	B	B	B	B	-	A	D	A	D	D	B	B	D	D	A	A	A	A			
Lustgas	C	D	B	C	B	D	-	A	-	A	A	B	A	B	A	A	B						
Litiumhydroxid, 2,5%	-	-	-	-	C*	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-		* Spänningsskorrosion		
Litiumklorid	D	B	-	B	C ^p	B ^p	A	A	B	-	-	-	-	-	-	A	B						

A = Utmärkt
B = Kan användas
C = Rekommenderas ej
D = Kan ej användas
K = Kokpunkt
% = Koncentration
P = Punktfrättningsrisk

		Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segjärn	Syrafast stål	Monel	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N	
Litografisk olja	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	
Lusgas, stadsgas	B	A	B	B	A	-	-	A	D	-	-	-	-	-	A	A	
Lysol	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	B	A	A	B	
Magnesiumbisulfit, 10 %	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	B	B	A	B	
Magnesiumkarbonat, 20 %	B	B	-	B	A	-	-	-	C	A	A	A	A	A	A	B	
Magnesiumklorid	D	B	C	D	C ^p	B*	B*	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Magnesiumsulfat	B	B	B	B	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Majonnäs	D	B	D	D	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	A	
Maleinsyra	B	B	B	C	B	B	B	-	A	D	A	D	B	D	A	B	
Mangansulfat	B	B	-	D	A	-	-	-	B	A	A	A	A	B	A	B	
Menthol	B	B	-	B	B	B	B	-	B	B	D	B	D	D	A	B	
Metanol	B	B	B	B	A	-	-	A	A	A	A	B	D	D	A	B	
Metylenklorid, lösning	C	B	B	B	C ^p	B ^p	A	A	D	B	D	D	D	D	A	D	
Metylacetat	A	B	B	B	A	-	-	-	B	D	D	D	D	D	A	D	
Metylklorid	D	C	B	B	A	-	-	A	D	B	D	D	D	D	A	D	
Mineraloljor	A	B	B	B	A	-	-	A	D	A	C	B	D	D	A	A	
Mjölk	A	D	D	D	A	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	A	
Mjölksyra, 50 %	-	-	-	-	A	-	-	-	B	A	A	B	C	A	C		
Myrsyra, < 100 °C	-	B	-	D	A	-	-	-	C	C	A	B	C	A	D		
Naftalin, 25 °C	B	B	B	B	A	-	-	A	D	A	D	D	D	D	A	D	
Natriumacetat	B	B	C	C	A	-	-	A	B	D	A	B	C	A	A	C	
Natriumaluminat	D	B	C	C	A	-	-	A	B	A	A	A	-	A	A	A	
Natriumbikarbonat	B	C	C	C	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumbisulfat, £ 10%	D	D	D	D	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumbisulfit	D	B	D	D	A	-	-	D	B	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumbromid	B	-	C	D	C ^p	B ^p	A	A	B	-	-	-	A	A	A	A	
Natriumcyanid	D	D	B	B	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumfluorid	C	D	D	D	A	-	D	A	B	B	A	A	-	A	A	A	
Natriumfosfat	D	-	C	C	A	-	-	A	A	A	A	B	A	A	A	B	
Natriumhydroxid, < 40%	D	B	B	B	A	-	-	D	B	B	B	B	B	A	A	B	
Natriumhydroxid, ³ 40%, < 100 °C	D	-	B	B	A	-	-	D	B	B	B	B	B	A	A	B*	* £ 50 °C
Natriumhydroxid ³ 40%, ³ 100 °C	D	-	-	-	D	-	D	D	B	B	B	B	B	A	A	D	
Natrimhypoklorit	-	-	-	-	C ^p	D	A	B	C	B	A	D	D	A	-		
Natriumkarbonat, lösning	D	B	B	B	A	-	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumklorat	C	D	C	C	A	-	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	
Natriumklorid, £ 0,01 %	B	B	D	D	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumklorid, > 0,01 %	B	B	C	C	C ^p	B ^p	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumklorit, 5 %	-	-	-	-	D	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Natriummetaborat	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	B	
Natriumnitrat	A	B	B	B	A	-	-	A	B	A	A	B	B	B	A	C	
Natriumnitrit	A	-	-	-	A	-	-	A	B	A	A	A	A	-	A	C	
Natriumperborat, 20 °C	B	C	B	B	A	-	C	A	A	A	B	B	B	B	A	C	
Natriumperklorat, 10 %	-	-	-	-	A	-	-	A	B	A	A	B	B	A	A	B	
Natriumperoxid, 10 %	C	D	C	C	A	-	D	A	A	A	A	B	B	A	A	C	
Natriumsalicylat, 20 °C	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	

A = Utmärkt
B = Kan användas
C = Rekommenderas ej
D = Kan ej användas
K = Kokpunkt
% = Koncentration
P = Punktfrätningsrisk

	Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segjärn	Syrafast stål	Monel	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N	
Natriumsilikat, 100°C	B	B	B	B	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	
Natriumsulfat, 20°C	B	B	B	B	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumsulfid	C	D	B	B	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	
Natriumsulfit, 50%	B	C	-	B	C	A	-	-	A	B	A	A	A	A	A	
Natriumtiosulfat, £ 25%	B	D	B	C	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	
Natronlut (Se Natriumhydroxid)																
Naturgas	B	B	B	B	A	-	-	-	D	A	D	A	D	A	A	
Nickelklorid	D	D	D	D	C ^P	B ^P	A	A	B	A	A	A	A	A	A	
Nickelnitrat, £ 10%	C	C	D	D	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	
Nikotinsyra	A	B	B	C	A	-	-	-	D	B	D	D	D	A	D	
Nitrocellulosa	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Nitrösa gaser	B	C	B	C	A	D	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Oljor - animala	A	C	A	B	A	-	-	A	B	A	D	-	D	A	A	
Oxalsyra, £ 5%, < K	C	C	D	D	A	-	-	C	B	C	B	B	B	A	C	
Oxalsyra 5% <Konz. <40%, < 100°C	D	D	D	D	B	B	-	C	B	C	B	B	B	A	C	
Ozon	B	B	C*	C*	A	-	-	-	B	B	B	D	D	A	D	* OK vid torr ozon
Paraffin	A	A	B	B	A	-	-	A	D	A	-	C	D	A	A	
Perkloratsyra	-	-	-	-	D	-	B	-	B	A	B	B	A	A	D	
Pikrinsyra, £ 20°C	C	D	D	D	A	-	-	-	B	A	A	B	A	A	C	
Propylendiklorid, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	-	D	B	D	D	D	A	D	
PVC	B	B	B	B	B	B	-	-	B	-	B	C	-	A	-	
Pyridin, 100°C	B	-	-	B	A	-	-	D	D	C	D	D	D	A	D	
Sackarin, 100°C	-	-	-	-	A	-	-	-	B	A	B	B	B	A	B	
Salicylsyra	C	D	D	D	A	-	-	A	B	A	B	C	B	A	-	
Salpetersyra, £ 65%	D	D	D	D	A ¹	D	-	D	B	-	B	D	D	A	C	
Salpetersyra, > 65%	B	-	D	D	D ²	D	-	D	D	A	B	D	D	A	D	
Salpetersyrlighet	D	-	D	D	A	-	-	-	A	-	B	-	A	-	C	
Saltsyra, £ 1%, < K	-	-	D	D	D ^P	-	A ³	-	D	A	B	B	B	A	B	
Saltsyra, > 1%	-	-	D	D	D	-	D ⁴	-	D	B ⁵	B	D	B	A	D	
Senap, 20°C	B	-	B	B	B ^P	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Silverbromid	D	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
Silversnitrat	D	D	D	D	A	-	-	A	A	A	B	C	B	A	C	
Sirap, socker	B	B	-	C	A	-	-	-	B	-	D	B	C	A	B	
Smörjolja	B	D	A	A	A	-	-	-	D	A	D	B	C	A	A	
Smörsyra	B	B	D	D	A	-	-	A	C	C	C	C	D	A	C	
Späck, ister	A	B	-	A	A	-	-	-	C	-	-	C	D	A	B	
Stearinsyra	A	D	C	C	B	B	-	A	B	A	B	C	C	A	A	
Stärkelse	B	B	C	C	B	A	-	A	C	A	B	A	B	A	A	
Svartlut	C	D	C	C	B	B	-	B	B	C	D	B	B	A	C	
Svavelklorid	D	D	D	D	A	-	-	A	C	A	B	D	D	A	D	

¹ Angrepp vid 5%/290°C, 10%/145°C, 50%/K, 60-65%/100°C-K

² Utmärkt vid 80%/30-60°C, 90%/20°C, 94-97%/25-30°C

³ Klarar kokning vid £ 0,1%

⁴ Klarar £ 3% vid £ 60°C

⁵ Klarar ej 100%

A = Utmärkt
B = Kan användas
C = Rekommenderas ej
D = Kan ej användas
K = Kokpunkt
% = Koncentration
P = Punktfrättningsrisk

	Aluminum	Aluminium brons	Stål	Segjärn	Syrafast stål	Monel	Titan	Delrin	EPDM	Viton	Hypalon	Neoprene	Naturgummi	PTFE	Buna N		
Svavelsyra, f 5%, < 75°C	C	C	D	D	A	-	-	D	A	A	A	A	A	A	B		
Svavelsyra, f 10%, 60°C	D	D	D	D	A	-	-	D	A	A	A	A	A	A	B		
Svavelsyra, f 20%, f 40°C	D	D	D	D	A	-	-	D	B	A	A	B	B	A	B		
Svavelsyra, > 20°C	D	D	D	D	D ¹	-	D	D	C ²	A	C ²	D ²	C ²	A	C		
Svavelsyra, rykande	-	-	-	-	A	-	-	D	D	B	D	D	D	A	D		
Svavelsyrlighet	C	D	D	D	A*	D	-	C	C	A	A	D	B	A	C		
Svavelväte	B	D	C	C	A	-	-	A	A	B	C	C	C	A	C	* Luftfritt	
Syrgas	A	A	B	B	A	-	-	D	A	A	A	B	D	A	B		
Såpa, tvål	C	B	A	B	A	-	-	A	A	A	A	B	B	A	A		
Tallolja	C	B	B	B	B	B	-	A	A	D	-	C	B	D	A	B	
Tennklorid	-	D	-	D	D	-	A	-	B	A	A	A	A	A	B		
Terpentin	B	B	B	B	A	-	-	A	D	A	C	D	D	A	B		
Tjära	C	B	B	B	A	-	-	A	D	A	D	D	D	A	C		
Toulen, K	A	B	A	A	A	-	-	C	D	B	D	D	D	A	D		
Tri	A	B	B	C	A	-	-	A	D	B	D	D	D	A	D		
Tvättmedel	C	B	B	B	A	-	-	A	A	A	B	B	B	A	A		
Urin, < 60°C	D	-	-	-	P ³	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-		
Urinämne, f 180°C	B	B	C	C	A	-	-	A	B	D	D	B	B	A	C		
Vatten, avjoniserat	-	D	-	D	A	-	-	A	-	-	-	-	-	A	A		
Vatten, avsaltat	-	D	C	D	B	D	-	A	-	-	-	-	-	A	A		
Vatten, destillerat	A	C	D	D	A	-	-	A	A	A	B	B	B	A	C		
Vatten, dricks-	A	B	B	C	A	-	-	A	B	A	A	B	A	A	C		
Vatten, havs-	C	A	D	D	B	A	-	A	A	A	C	A	B	A	A		
Vatten, industri-	-	A	B	B	A	-	-	A	A	A	-	-	-	A	A		
Vatten, het-	-	A	B	D	A	-	-	A	A ⁴	A ⁵	-	-	-	A ⁶	D		
Vatten, pool-	-	A	D	D	A	-	-	A	A	A	-	-	-	A	A		
Vin	D	B	D	D	A	-	-	A	A	B	A	A	A	A	B		
Vinsyra, f 50%	B	D	D	D	A*	-	-	A	B	A	A	C	A	A	B	* Ej kokande	
Vinsyra, > 50%	-	D	D	D	C	C	C	A	B	A	A	C	A	A	C		
Vinättika	C	D	D	D	A	-	-	A	D	C	D	D	A	D			
Vitlut, f 180°C	B	-	C	C	A	-	-	A	C	D	B	-	A	C			
Vätgas	-	A	B	B	A	-	-	B	A	A	A	B	A	A	A		
Xylol	A	A	B	B	A	-	-	A	D	B	D	D	D	A	D		
Zinkcyanid, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-		
Zinkkarbonat, 20°C	-	-	-	-	A	-	-	-	-	A	A	-	A	A	A		
Zinkklorid, f 70%	-	-	-	-	C ^p	-	A	-	A	A	A	B	B	A	B		
Zinkklorid, > 70%	-	-	-	-	D ^p	-	C	-	A	A	A	B	B	A	B		
Ättiksyra	C	B	D	D	A	-	-	C	B	D	A	D	-	A	C		

¹ Klarar 85-90%/20°C, 94%/40°C, 96,4%/35-40°C, 98%/30-50°C, 100%/70°C

² Klarar f 50%

³ Utmärkt vid kontinuerlig vattensköljning

⁴ f 120°C

⁵ f 200°C

⁶ f 230°C